

- 1.** Dilatačný pás pre elimináciu tepelnej rozťažnosti hlavne pri montáži podlahového kúrenia a kladení poterov.
- 2.** Trvalo pružná výplň dilatačných medzier znižujúca prenos hluku a tepla z podlahy do zvislej konštrukcie.

Charakteristika:

IZOflex DP je pás penového polyetylénu. Vyrába sa fyzikálnym napeňovaním LDPE a je tvorený uzavretou bunkovou štruktúrou.





VÝHODY:

- 1. Trvalo pružný materiál** – dilatačný pás prenáša rozmerové zmeny betónového poteru a zabraňuje narušeniu zvislej konštrukcie.
- 2. Zvuková izolácia** – dilatačný pás zabraňuje prenosu tzv. „krokového hluku“ z podlahy do konštrukcie.
- 3. Tepelná izolácia** – zabraňuje vzniku tepelného mosta medzi podlahou a múrom. Táto vlastnosť je zvlášť dôležitá pri podlahovom kúrení.
- 4. Ekologicky a hygienicky nezávadný materiál** – pri výrobe penového polyetylénu sa nepoužívajú žiadne látky poškodzujúce životné prostredie. Penový polyetylén po zabudovaní neuvolňuje žiadne škodlivé látky.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

IZOflex DP je pás penového polyetylénu hrúbky 5 mm. Vyrába sa fyzikálnym napeňovaním LDPE a je tvorený uzavretou bunkovou štruktúrou.

Vlastnosti:

- Objemová hmotnosť (STN 64 5411) 25–30 kg.m⁻³
- Prírastok indexu krokovej nepriezvučnosti (STN STN 73 0513) dB 20
- Nasiakavosť vo vode (STN 64 5421) Max. 8%
- Odpor proti stlačeniu (STN 64 5441) min. 29 kPa
- Teplotný rozsah použitia –40 až +90°C
- Tepelná vodivosť (STN EN ISO 8497) 0,04 W.m⁻¹.K⁻¹



Farba: biela, šedá

Šírka: 15 cm

Návin: 25m/bal



POSTUP PRI MONTÁŽI:

- **IZOflex DP** sa zvyčajne nalepí na zvislú konštrukciu.
- Stena resp. konštrukcia na, ktorú sa dilatačný pás nalepuje, musí byť zbavená prachu a mastnoty.
- Dilatačný pás sa musí nalepiť tak, aby nedošlo k zatečeniu betónu a vzniku tepelných a zvukových mostov. Šírka dilatačného pásu musí byť väčšia ako hrúbka betónu
- Po zabetónovaní sa dilatačný pás zareže ostrým nožom.



naša cena
(bez DPH):

1 bm - **0,21 €**

1 balík (25 bm) - **5,25 €**



Množstevné zľavy si dohodnete na obchodnom oddelení.

